

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Revestimiento Cerámico Esmaltado


CONCRETO PLATA

GRUPO BIIb 45X45

	GRUPO BIIb 45X45 7 de Abril de 2021		
NORMA ISO 13006			
	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CEDAMICA CANLI ODENIZO
	Tamaño No	ominal N ≥15 cm	CERAMICA SAN LORENZO
	DIMENSIONES Y CALIDA	D SUPERFICIAL	
Dimensiones promedio			
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	±0.6%	Cumple
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5%	Cumple
Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Planaridad			
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.5%	Cumple
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Cumple
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN			
Largo y Ancho, en mm	ISO 10545-2	± 0.6%	Calibre 2: 453.6 - 455.1
			Calibre 3: 455.1 - 456.7
			Calibre 4: 456.7 - 458.2
			545.5 456.7 456.2
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	7.2 +/- 0.2 mm
Peso promedio, en g	130 10343-2	1.5%	2950 g
-eso promedio, en g	PROPIEDADES F	- ÍSICAS	2550 g
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	6% < Eb ≤ 10%	8-9%
Carga a la Rotura, en N	100 100 10 0	0.0 252.00	0 3,0
Espesor < 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 500	Cumple
Modulo de Rotura. en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 18	Cumple
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple
		'	PEI-3
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	
Transito	ANG A3773	D 5 0 /0	Alto
Coeficiente de fricción	ANSI A137.1	Dcof > 0.42	0.56
	PROPIEDADES QU	JIMICAS	
Resistencia a los Agentes Manchantes			
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple
Resistencia a las sales para piscina			
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Minimo B	Clase A
Resistencia a los Álcalis de baja concentración			
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase LA
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Clase LA
Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración			
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase HA
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Clase HA
<u>'</u>	EMBALAJE		
Contenido			
Piezas por caja			10 piezas
M2 por caja			2.08 m2
Peso por caja			29.2 Kg
Cajas por Pallet			44 cajas
			·y

REFERENCIA

Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry pressed ceramic tiles-Group B Ilb, 6% < Eb ≤ 10%Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.



Caja

Kg

29.2

Piezas

10

Contiene: 1 cara

Pallet

Kg 1285

Cajas

44