

# FICHA TÉCNICA

## Lanco® Super Dry™ Negro 1/4 Galón

Esmalte anticorrosivo de poliuretano de alto brillo y secado rápido

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                 | Lanco®                                                                                 |
| Producto              | Super Dry™ SD-900                                                                      |
| Color                 | Negro (SD904)                                                                          |
| Presentación          | 1/4 galón (cuarto)                                                                     |
| Tipo                  | Esmalte de resina alquídica y poliuretano                                              |
| Acabado               | Alto brillo                                                                            |
| Uso                   | Interior y exterior                                                                    |
| Aplicación            | Brocha, rodillo o pistola                                                              |
| Secado al tacto       | 10–15 minutos                                                                          |
| Repintado             | 2–4 horas                                                                              |
| Cobertura recomendada | 440–490 ft <sup>2</sup> /gal (41–45 m <sup>2</sup> /gal) a 1.5 mils secos              |
| Sólidos en peso       | 61 ± 2 %                                                                               |
| Sólidos en volumen    | 43 ± 2 %                                                                               |
| Peso por galón        | 9.89 ± 0.05 lb (4.49 ± 0.02 kg)                                                        |
| Viscosidad            | 85–95 KU                                                                               |
| VOC                   | <500 g/L                                                                               |
| Dilución              | No recomendada; si es necesaria, máximo 8 oz de Lanco Lacquer Thinner LT-102 por galón |
| Punto de inflamación  | 78 °F                                                                                  |

### Descripción

Lanco Super Dry™ es un esmalte de resina alquídica modificada con poliuretano, formulado para ofrecer protección contra la corrosión, excelente adhesión, retención de color y un acabado de alto brillo. Está diseñado para aplicaciones que requieren secado rápido y durabilidad en interiores y exteriores.

### Aplicaciones

- Metal, acero, madera, concreto y ladrillo debidamente preparados.
- Equipos, tuberías, soportes de acero, verjas y otras estructuras.
- Ambientes industriales, comerciales y residenciales.
- Superficies nuevas o previamente pintadas, siguiendo la preparación recomendada.

### Preparación y aplicación

Las superficies deben estar secas, limpias, firmes y libres de grasa, aceite, polvo, óxido, pintura suelta y otros contaminantes. Las superficies brillantes deben lijarse. En los sistemas recomendados por Lanco se utiliza una capa de primer y dos capas completas de Super Dry para alcanzar la protección indicada. Aplicar con brocha, rodillo o pistola. No aplicar si la temperatura del aire o de la superficie es inferior a 50 °F (10 °C), ni si se espera lluvia dentro de 5 horas.

## **Ventajas**

- Protección contra la corrosión y el óxido.
- Secado rápido: 10–15 minutos al tacto.
- Buena retención del color y propiedades no amarillantes.
- Resistencia al impacto y la abrasión.
- Resistencia al desprendimiento y descascaramiento.
- Libre de metales pesados y plomo según la ficha técnica.

## **Fuente técnica**

Datos recopilados de la ficha técnica oficial Lanco Super Dry™ SD-900, revisión 07/2025, y del sitio oficial de Lanco Panamá. La información técnica puede ser modificada por el fabricante. Antes de aplicar, consultar la ficha técnica y hoja de seguridad vigentes.